

Datenblatt

GRATEC Filterkies 0,7-1,2 mm



-feuergetrocknet-


1. Allgemeine Charakterisierung

Spezialsande der Gratec GmbH werden gereinigt, feuergetrocknet, entstaubt, gekühlt und siebklassiert. Die Sande sind frei von schädlichen Verunreinigungen und ph-neutral. Die Sande sind je nach Kundenwunsch lose oder verpackt in Tüten oder BigBags frei Baustelle lieferbar.

2. Korngrößenverteilung und Kennwerte der Verteilung

Siebmaschenwerte in mm-Anteile in MA.-% auf Siebboden

2	1,4	1	0,71	0,5	0,355	0,25	0,125	0,063	<0,063	mm
0	0	45,4	49,4	3,9	1,3	0	0	0	0	MA.-%



3. Chemische Analyse nach DIN 51001 mit RFA

SiO ₂	Al ₂ O ₃	K ₂ O	Na ₂ O	CaO	MgO	Fe ₂ O ₃	TiO ₂	GV	Din 51001(RFA)
95,8	2,42	1,06	<0,10	0,08	<0,15	0,30	0,05	0,18	Gehalt in MA.-%

4. Physikalische und chemische Kennwerte

Dichte 2,6 g/cm³ SO₃-Gehalt < 0,1 MA.-%

Schüttgewicht 1,5 Kg/l Chloridgehalt < 0,01 MA.-%

Sämtliche physikalischen und chemischen Anforderungen nach EN 12620 sind erfüllt.

Spezialsande sind aufbereitete natürliche Rohstoffe. Alle Angaben sind daher unverbindliche Mittelwerte

